

FICHA TÉCNICA PINTURA BASE SOLVENTE TTP-115F

La pintura **SVPRO BASE SOLVENTE TTP-115F** es una pintura de tráfico formulada con resina de secado rápido 100% alquídica, que le permite proporcionar buena durabilidad y resistencia a la abrasión. Recomendada para señalización horizontal de pavimentos bituminosos, carreteras asfálticas o de concreto, aeropuertos, áreas de estacionamiento y otros.

Cumple con la Norma TTP-115F y las Especificaciones Técnicas de Pintura Base Solvente del MTC para Obras Viales.

CARACTERÍSTICAS

Presentaciones	1gl, 5gl, 55gl
Colores	Blanco, Amarillo, Negro
Acabado	Semi mate
Diluyente	Solvente
Viscosidad (KU)	85 ± 2
Densidad (g/ml)	1.45 ± 0.05
Espesor en seco (mils)	7 - 10
Pigmento (%)	55% ± 2%
Sólidos en peso (%)	72% ± 1%
Fineza (H)	3
VOCs (gr/l)	Máx. 150
Factor de Luminancia (β)	≥ 0.85 (Blanco) ≥ 0.40 (Amarillo)
Opacidad (Rc)	≥ 0.95 (Blanco) ≥ 0.90 (Amarillo)
Resistencia al agua	No presenta ablandamiento ni ampollamiento
Resistencia a la abrasión (l)	160 ± 5
Secado no pick-up (min)	8 ± 2

INSTRUCCIONES DE USO

- La superficie debe estar completamente seca y limpia (libre de suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, polvo y cualquier otro material extraño)
- Se recomienda preparar adecuadamente las marcas antiguas según las recomendaciones.
- Temperatura ambiente recomendada: 5–45 °C. La pintura de la superficie debe ser 3°C mayor que el punto de rocío
- Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla.
- Agregue diluyente máximo 10% en volumen, según método de aplicación, hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos.
- Aplique una capa uniforme al espesor recomendado
- Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses, si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.